



Anti-Vegetativo Timiboat

Descrição do Produto

Anti-Vegetativo Timiboat é um produto antivegetativo contra organismos incrustantes, tais como limo, plantas e animais aquáticos. É um antivegetativo de polimento, indicado para aplicação profissional em barcos de água doce e de água salgada. Fornece proteção até um ano. Pode ser aplicado até 6 meses antes do lançamento à água.

Cor	Azul		
Brilho	Mate		
Densidade	1,856 g/cm ³		
Teor de Sólidos (% peso)	76 %		
Relação de Mistura			
Diluyente	Aplicação	Trincha ou rolo	Dil. Anti-Vegetativo N°3
		Pistola	Dil. Anti-Vegetativo N°3
	Aplicação	Trincha ou rolo	9 a 11 m ² /Lt
		Pistola	3 a 5 m ² /Lt
COV	500 g/Lt		
Tipo de Embalagem	1 Lt e 5 Lt		

Secagem / Repintura

	5°C	15°C	23°C	35°C
Secagem ao Toque	1 hora	45 mins.	30 mins.	20 mins.
Repintura	Mínimo: 8 horas / Máximo: Não determinado			
Imersão	Ao fim de 24 horas			

Aplicação e Uso

Preparação:	Superfícies Anteriormente Pintadas:
	Em bom estado: Lavar com um detergente adequado, limpar com água doce e deixar secar. Se o revestimento anti-vegetativo existente for incompatível ou não se sabe qual é a sua natureza química, selar com Primário 1C Timicon Cinzento . Em mau estado: Remover todas as tintas anti-vegetativas em mau estado com o auxílio de decapante nesta operação. Se tiver necessidade de proceder a uma lixagem, nunca lixar tintas anti-vegetativas a seco nem queimá-las para as retirar. As tintas anti-vegetativas só devem ser lixadas a húmido com água.



Anti-Vegetativo Timiboat

Aplicação e Uso

Preparação:**Cascos Novos:**

Toda a preparação das superfícies novas (cascos) está detalhada nas respetivas fichas técnicas dos primários adequados a cada situação.

Aplicação:**Casco em Madeira****Casco em Ferro/ Aço**

3 a 4 Demãos

Casco em Fibra de Vidro**Casco em Chumbo****Métodos de Aplicação:**

Trincha, Rolo ou Pistola Convencional

Limpeza do Material:

A limpeza do material deve ser feita com **Dil. Anti-Vegetativo N°3** ou **Diluyente Celuloso** imediatamente a seguir à aplicação.

Observações

A temperatura do produto deve estar entre os 15°C e os 35°C. A temperatura de aplicação deverá ser superior a 5°C e inferior a 35°C. A temperatura do substrato deve ser superior a 5°C e inferior a 30°C.

Evite pintar sob a luz directa do Sol.

A não aplicação do número de demãos aconselhado vai por em causa a durabilidade e a resistência do sistema de pintura (**Anti-Vegetativo Timiboat**).

O tempo de imersão máximo nunca deve ser superior a 6 meses.

Não aplicar o Anti-Vegetativo Timiboat em barcos com cascos de Alumínio, pois ocorrem reações de corrosão no alumínio provocando a deterioração prematura do casco.

Os elementos contidos neste boletim técnico correspondem aos nossos conhecimentos actuais, têm carácter orientativo e podem ser alterados sem aviso prévio. Uma vez que as condições de aplicação se encontram fora do nosso controlo, não nos responsabilizamos pelos resultados finais obtidos na sua utilização.