



## ESMALTE 2K ACRILICO PRETO STD (2:1)

O Esmalte 2k Acrílico Preto STD (2:1) foi especialmente formulado para a repintura completa ou parcial de veículos comerciais, autocarros e veículos pesados de mercadorias. Qualidade **HS** (altos sólidos) com excelente durabilidade.

Consumo: 6 – 8 m<sup>2</sup>/l

<b>Cor</b>	<b>PRETO</b>		
<b>Relação de Mistura</b>	<b>2: 1 em Volume</b>		
<b>Endurecedor 2K</b>	MS Rápido T220	MS Normal T230	MS Lento T240
<b>Diluição (10 – 20 %)</b>	Diluyente 2K Rápido T410	Diluyente 2K Normal T420	Diluyente 2K Lento T430
<b>Viscosidade de Aplicação 20 °C</b>	18 – 20 s 4 mm DIN		
<b>Aplicação</b>	<b>Pressão Pulverização</b>	<b>Bico da Pistola</b>	<b>Número de Demãos</b>
<b>Pistola de Pintura</b>	3 – 5 bar	1,5 mm	2,5
<b>Pistola Airless / Airmix</b>	120 – 150 bar	0,28 mm	2
<b>Tempo de Vida (Pot Life)</b>	1 – 8 h		
<b>Espessura do Filme Seco</b>	Aprox. 60 µm		
<b>Tempo de Espera (Flash Off)</b>	10 – 15 minutos		
<b>Secagem</b>  <b>Temp. do Objeto 20°C</b>  <b>Temp. do Objeto 60°C</b>	<b>Repintura</b>	<b>Superficial</b>	<b>Toque</b>
	15 – 20 min.		6h
	10 – 15 min.	40 min.	16 – 24 h
Após arrefecimento total			

### Observações Especiais:

Condições de Trabalho: de + 10°C e até 75% de humidade relativa do ar.

Todos os produtos devem estar de acordo com os regulamentos das autoridades de saúde ambiental. Proteja o Ambiente.

Os elementos contidos neste boletim técnico correspondem aos nossos conhecimentos atuais, têm carácter orientativo e podem ser alterados sem aviso prévio. Uma vez que as condições de aplicação se encontram fora do nosso controlo, não nos responsabilizamos pelos resultados finais obtidos na sua utilização.