

TIMITETOS - Tinta Plástica Tetos

DESCRIÇÃO

O TIMITETOS é uma tinta baseada numa dispersão aquosa de um estireno acrílico, cargas e pigmentos, e aditivos selecionados.

Está indicada para todo o tipo tetos no interior.

Aplicável diretamente ao Gesso Cartonado (Pladur) e sem necessidade de primário, nestas superfícies, permitindo poupança de tempo e mão de obra, em pinturas novas ou repinturas de tintas plásticas lisas convencionais, não brilhantes.

PROPRIEDADES

- Boa aplicabilidade
- Excelente poder de cobertura e brancura
- Bom rendimento
- Filme com excelente resistência ao desenvolvimento de fungos e algas.
- Anti Salpicos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Cor	Branco
Aspeto	Extra Mate
Densidade	1.450 ± 0.020 g/cm ³
Viscosidade	90 - 100 KU
Teor sólidos (% em peso)	55 % – Valor Teórico
COV-Valor limite UE para este produto (cat. A/a)	Este produto contém no máximo 29,9g/l
30g/l (2010)	

PROCESSO APLICAÇÃO

Suportes novos.

Aplica 2 a 3 demãos de Tinta sem necessidade de Primários.

Sobre suportes friáveis ou pulverulentos, após escovagem, aplicar uma demão de **Timisolador Acrílico Branco**

TIMITETOS - Tinta Plástica Tetos

Rebocos anteriormente pintados.

Escovar para remover tinta velha não aderente.

Reparar as zonas danificadas e as fissuras com dimensões compreendidas entre 0,3 e 1,0 mm.

Nas zonas de reboco à vista proceder conforme indicado para os rebocos de cimento novos.

APLICAÇÃO

Trincha, rolo anti-gota e pistola

TEMPO DE SECAGEM

Superficial – 1 a 2 horas

Repintura – 10 a 12 horas

LIMPESA DO MATERIAL

A limpeza do material deve ser feita com água imediatamente a seguir à aplicação.

CONSUMO

8 a 10 m²/l/demão

DILUIÇÃO

Diluir a primeira demão com 15-20 % de água e as demãos seguintes com 5-10 % de água

CONDIÇÕES AMBIENTAIS DURANTE A APLICAÇÃO

Temperatura ambiente

≥ 5 °C

Humidade relativa

≤ 90 %

Temperatura do suporte

2 a 3 °C acima do ponto de orvalho

Não aplicar a **Tinta** sobre suportes muito quentes por exposição ao Sol

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Em embalagens de origem seladas, acondicionadas ao abrigo da luz solar e do frio entre 5 e 40 °C, o produto tem um prazo de validade de 3 anos após a sua data de fabrico.



MATEMENDES – Materiais de Construção Mendes, Lda.
Zona Industrial de Murça, Lote 2
5090-210 Palheiros, Murça • Portugal
Tel.: (+351) 259 511 101 / 259 093 112 • Telem.: (+351) 915 010 652
Facebook: www.facebook.com/timicorportugal
E-mail: sandra@matmendes.com • Site: www.matmendes.com
Pessoa Coletiva N.º PT 506 424 901

FICHA TÉCNICA

TIMITETOS - Tinta Plástica Tetos

SEGURANÇA E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar somente em locais bem ventilados.

Não deitar os resíduos no esgoto.

Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado.

Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a rutura ou deterioração da embalagem.

Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correta.

Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura sempre entre 5 e 40°C.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da Ficha de Segurança do produto são fundamentais.

OBSERVAÇÕES

Não utilizar nunca detergentes abrasivos.

Sempre que se realize a aplicação da tinta em locais em que, devido às condições ambientais, se preveja a possibilidade de ataque por fungos ou algas, recomenda-se a adição de Aditivo Antifungos e Algas até ao máx. de 5%.