

DESCRIÇÃO

O **Verniz Timisinte** é um produto baseado numa resina alquídica modificada longa em óleo e de aditivos com propriedades insecticidas que actuam preventivamente na superfície da madeira. Trata-se de um produto de fácil aplicação, proporcionando um acabamento de alta qualidade, com boa lacagem e resistência à intempérie. Pode ainda ser utilizado como verniz de reforço, quando aplicado sobre “**VERNIZ TIMIDEX**” para lhe conferir um acabamento brilhante e de maior durabilidade

PROPRIEDADES

- Grande facilidade de aplicação e lacagem
- Boa durabilidade no exterior
- Resistente aos agentes atmosféricos
- Boa retenção do grau de brilho

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

COR	Incolor	
ASPECTO da PELÍCULA do FILME	Grau de Brilho	Brilhante – Meio Brilho – Mate
DENSIDADE	0,985 ± 0.030 g/cm³	
VISCOSIDADE	85 ± 15” Ford IV	
TEOR de SÓLIDOS (% em peso)	43 % – Valor Teórico	

CARACTERÍSTICAS de APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO da SUPERFÍCIE

Dado que o verniz não encobre imperfeições, pelo contrário, realça-as, é importante a atenção dada à preparação da superfície dependendo disso os bons resultados do acabamento final.

Madeiras novas - Assegurar que a madeira a envernizar está seca e prepará-la de modo a que se apresente isenta de poeiras, gorduras e outros contaminantes e convenientemente lixada no sentido das fibras da mesma. Aplicar uma demão de **Tapa Poros Timiporos**, seguido de uma demão ou duas demãos de **Verniz Timisinte**, com lixagens suaves intermédias entre demãos para melhorar a aderência e o acabamento final do **Verniz Timisinte**.

Madeiras previamente envernizadas - Se o verniz se encontrar em bom estado, lixar e efectuar uma limpeza cuidadosa com o **desengordurante S T600**, para remover gorduras ou produtos de manutenção anteriormente empregues. Se o verniz não se encontrar em bom estado, removê-lo por raspagem cuidadosa da madeira ou por meio de pistola de calor, procedendo de seguida à sua lixagem e limpeza antes da aplicação do **Verniz Timisinte**. Nunca utilizar **Timidecapa - Decapante em massa** nesta operação.

No caso de madeiras anteriormente enceradas, assegurar a completa remoção da cera.

PROCESSO de APLICAÇÃO

Trincha ou rolo de pelo curto

RENDIMENTO TEÓRICO

8 a 10 m²/L/Demão

TEMPO de SECAGEM

Superficial – 6 a 8 horas
Sobrepintura – mínimo 12 horas

DILUIÇÃO

Diluir com 5 % de **Diluyente Sintético**

APLICAÇÃO

Aplicar duas a três demãos de **Verniz Timisinte**

LIMPEZA DO MATERIAL

A limpeza do material deve ser feita com **Diluyente Sintético** ou **Diluyente Celuloso** imediatamente a seguir à aplicação.

Os elementos contidos neste boletim técnico correspondem aos nossos conhecimentos actuais, têm carácter orientativo e podem ser alterados sem aviso prévio. Uma vez que as condições de aplicação se encontram fora do nosso controlo, não nos responsabilizamos pelos resultados finais obtidos na sua utilização.

CARACTERÍSTICAS de APLICAÇÃO

Temperatura ambiente	$\geq 5\text{ }^{\circ}\text{C}$
Humidade relativa	$\leq 70\%$
Humidade do suporte	Entre 8 e 12%
Temperatura do suporte	2 a 3 $^{\circ}\text{C}$ acima do ponto de orvalho

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Em embalagens de origem seladas, acondicionadas ao abrigo da luz solar e do frio entre 5 e 40 $^{\circ}\text{C}$, o produto tem um prazo de validade de 3 anos após a sua data de fabrico.

SEGURANÇA E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças. Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura sempre entre 5 e 40 $^{\circ}\text{C}$. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho. Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da Ficha de Segurança do produto são fundamentais.

Nota especial:

A durabilidade do “VERNIZ TIMISINTE” depende do tipo de madeira, do tipo de construção, das características de aplicação e das condições de exposição. Para garantir uma maior longevidade do verniz, recomenda-se que seja efectuada uma manutenção logo que se comece a notar a ocorrência de qualquer sinal de alteração ou deterioração na película, nunca excedendo em qualquer caso o tempo máximo de 3 anos. Nestas condições é suficiente efectuar uma lixagem superficial e aplicar 1 ou 2 demãos do “VERNIZ TIMISINTE” evitando operações mais complicadas e demoradas que envolvam a remoção de todo o verniz e a lixagem da madeira até recuperação do seu aspecto normal.