MATEMENDES – Materiais de Construção Mendes, Lda.
Zona Industrial de Murça, Lote 2
5090-210 Palheiros, Murça • Portugal
Tel.: (+351) 259 511 101 / 259 093 112 •Telem.: (+351) 915 010 652
Facebook: www.facebook.com/timicorportugal
E-mail: sandra@matmendes.com • Site: www.matmendes.com
Pessoa Coletiva N.º PT 506 424 901

FICHA TÉCNICA

VERNIZ TIMISINTE – VERNIZ SINTÉTICO

DESCRIÇÃO

O **Verniz Timisinte** é um produto baseado numa resina alquídica modificada longa em óleo e de aditivos com propriedades inseticidas que atuam preventivamente na superfície da madeira.
Trata-se de um produto de fácil aplicação, proporcionando um acabamento de alta qualidade, com boa lacagem e resistência à intempérie.

PROPRIEDADES

- Grande facilidade de aplicação e lacagem
- Boa durabilidade no exterior
- Resistente aos agentes atmosféricos
- Boa retenção do grau de brilho

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Cor	Incolor
Aspeto	Brilhante/Meio Brilho/Mate
Densidade	0,96 ± 0.020 g/cm^3
Viscosidade	100 ± 10” Copo Ford 4
Teor sólidos (% em peso)	43 % – Valor Teórico
COV-Valor limite UE para este produto (cat. A/e) 400g/l (2010)	Este produto contém no máximo 399,9g/l

PROCESSO APLICAÇÃO

Dado que o verniz não encobre imperfeições, pelo contrário, realça-as, é importante a atenção dada à preparação da superfície dependendo disso os bons resultados do acabamento final.
Madeiras novas
Assegurar que a madeira a envernizar está seca e prepará-la de modo a que se apresente isenta de poeiras, gorduras e outros contaminantes e convenientemente lixada no sentido das fibras da mesma.

No interior aplicar uma demão de **Tapa Poros Timiporos**, seguido de uma demão ou duas demãos de **Verniz Timisinte**, com lixagens suaves intermédias entre demãos para melhorar a aderência e o acabamento final do **Verniz Timisinte**.

No Exterior aplicar três demão de **Verniz Timisinte**, com lixagens suaves intermédias entre demãos para melhorar a aderência e o acabamento final do **Verniz Timisinte**.

Os elementos contidos neste boletim técnico correspondem aos nossos conhecimentos atuais, têm carácter orientativo e podem ser alterados sem aviso prévio. Uma vez que as condições de aplicação se encontram fora do nosso controlo, não nos responsabilizamos pelos resultados obtidos na sua utilização.

MATEMENDES – Materiais de Construção Mendes, Lda.
Zona Industrial de Murça, Lote 2
5090-210 Palheiros, Murça • Portugal
Tel.: (+351) 259 511 101 / 259 093 112 •Telem.: (+351) 915 010 652
Facebook: www.facebook.com/timicorportugal
E-mail: sandra@matmendes.com • Site: www.matmendes.com
Pessoa Coletiva N.º PT 506 424 901

VERNIZ TIMISINTE – VERNIZ SINTÉTICO

Madeiras previamente envernizadas
Se o verniz se encontrar em bom estado, lixar e efetuar uma limpeza cuidadosa com o **desengordurante S T600**, para remover gorduras ou produtos de manutenção anteriormente empregues. Se o verniz não se encontrar em bom estado, removê-lo por raspagem cuidadosa da madeira ou por meio de pistola de calor, procedendo de seguida à sua lixagem e limpeza antes da aplicação do **Verniz Timisinte**.
Nunca utilizar **Timidecapa - Decapante em massa** nesta operação.
No caso de madeiras anteriormente enceradas, assegurar a completa remoção da cera.

APLICAÇÃO	Trincha ou rolo de pelo curto
TEMPO DE SECAGEM	Superficial – 6 a 8 horas Sobrepintura – mínimo 12 horas
LIMPESA DO MATERIAL	A limpeza do material deve ser feita com **Diluente Sintético** ou **Diluente Celuloso** imediatamente a seguir à aplicação.
CONSUMO	8 a 10 m2/L/Demão
DILUIÇÃO	Diluir com 5 % de **Diluente Sintético**

CONDIÇÕES AMBIENTAIS DURANTE A APLICAÇÃO

Temperatura Ambiente	≥ 5 °C
Humidade relativa	≤ 70 %
Humidade do Suporte	Entre 8 e 12%
Temperatura do Suporte	2 a 3 °C acima do ponto de orvalho

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Em embalagens de origem seladas, acondicionadas ao abrigo da luz solar e do frio entre 5 e 40 °C, o produto tem um prazo de validade de 3 anos após a sua data de fabrico.

Os elementos contidos neste boletim técnico correspondem aos nossos conhecimentos atuais, têm carácter orientativo e podem ser alterados sem aviso prévio. Uma vez que as condições de aplicação se encontram fora do nosso controlo, não nos responsabilizamos pelos resultados obtidos na sua utilização.

MATEMENDES – Materiais de Construção Mendes, Lda.
Zona Industrial de Murça, Lote 2
5090-210 Palheiros, Murça • Portugal
Tel.: (+351) 259 511 101 / 259 093 112 •Telem.: (+351) 915 010 652
Facebook: www.facebook.com/timicorportugal
E-mail: sandra@matmendes.com • Site: www.matmendes.com
Pessoa Coletiva N.º PT 506 424 901

VERNIZ TIMISINTE – VERNIZ SINTÉTICO

SEGURANÇA E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.
Manter fora do alcance das crianças.
Utilizar somente em locais bem ventilados.
Não deitar os resíduos no esgoto.
Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado.
Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a rutura ou deterioração da embalagem.
Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correta.
Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura sempre entre 5 e 40°C.
Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho.
Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da Ficha de Segurança do produto são fundamentais.

OBSERVAÇÕES

A durabilidade do "**VERNIZ TIMISINTE**" depende do tipo de madeira, do tipo de construção, das características de aplicação e das condições de exposição.

Para garantir uma maior longevidade do verniz, recomenda-se que seja efetuada uma manutenção logo que se comece a notar a ocorrência de qualquer sinal de alteração ou deterioração na película, nunca excedendo em qualquer caso o tempo máximo de 3 anos.

Nestas condições é suficiente efetuar uma lixagem superficial e aplicar 1 ou 2 demãos do "**VERNIZ TIMISINTE**" evitando assim operações mais complicadas e demoradas que envolvam a remoção de todo o verniz e a lixagem da madeira até recuperação do seu aspeto normal.

Os elementos contidos neste boletim técnico correspondem aos nossos conhecimentos atuais, têm carácter orientativo e podem ser alterados sem aviso prévio. Uma vez que as condições de aplicação se encontram fora do nosso controlo, não nos responsabilizamos pelos resultados obtidos na sua utilização.